

CONCRETO INDUSTRIALIZADO

	UNIDAD	MURO	PLACA	TOLERANCIA
Resistencias de Especificación	kg/cm ²	210- 245-280- 315- 350- 385-420	210- 245- 280- 315- 350- 385-420	
Edad de Especificacion Inicial (14 a 18 Horas) Final (28 Días)	Días	15% a 20% f'c 100% f'c	15% a 20% f'c 100% f'c	
Tamaño Máximo de la Grava	Pulgada (Milímetro)	1/2 (12.5)	1 (25) - 1/2 (12.5)	
Tiempo de Manejabilidad	Hora	2	2,5	± 0,5
Asentamiento de Diseño	mm (pulg)	200 (8)	150 (6)	± 25 (+/-1)
Tiempos de Fraguado	Horas	Inicial : 6	Inicial : 6	± 1,5
		Final : 8	Final : 8	± 1,5
Densidad	kg/m ³	2350 a 2400	2350 a 2400	± 50
Contenido de Aire	%	Máximo 2,0	Máximo 2,0	± 1